

LASIKUITUTUOTTEET

LASIKUITUPUNOKSET

Käyttökohteita:

- Lämmitys- ja höyrykattilat
- etuluukun tiivisteinä
- nuohousluukun tiivisteinä
- räjähdysluukun tiivisteinä

Ominaisuudet:

- lämmönkesto 550 °C
- pH 5...11
- kestää öljyä, liuottimia, mietoja happoja sekä alkaleja
- grafitointi ehkäisee kiinnipalamista

PINTAPUNOTUT LASIKUITUPUNOKSET

Evoltex - GBS/GR
Pintagrafitoitu

koko (mm)	g/m	m/rla	kg/rla
10 x 10	100	50	5,0
12 x 12	130	50	6,5
16 x 16	170	30	5,0
20 x 20	250	30	7,5
25 x 25	330	30	10,0
30 x 30	500	30	10,0
40 x 40	1300	20	13,0
50 x 50	1900	15	19,0

Evoltex - GBS
Puhdas valkoinen

10 x 10	100	50	5,0
12 x 12	130	50	6,5
16 x 16	170	30	5,0
20 x 20	250	30	7,5
25 x 25	330	30	10,0
30 x 30	500	30	10,0



LÄPIPUNOTTU LASIKUITUPUNOS

koko (mm)	paino (g/m)	m/rla
6 x 6	38	100
8 x 8	65	100
10 x 10	100	50
12 x 12	140	50
14 x 14	185	50
15 x 15	225	50
16 x 16	255	50
18 x 18	325	30
20 x 20	400	25
25 x 25	625	25
30 x 30	900	25
40 x 40	1600	
50 x 50	2500	

