

KERAAMISET TUOTTEET

Tekniset tiedot:

- Käyttölämpötila n. 900 °C
- Rajalämpötila n. 1200 °C
- Sulamispiste n. 1700 °C

Koostumus:

- n. 49 % Al_2O_3
- n. 50 % SiO_2
- lisäksi TiO_2 , Fe_2O_3 ,
MgO ja Na_2O

- Kestää hyvin vettä, öljyjä, rasvoja, nestemäisiä metalleja ja useita happoja. Ei kuitenkaan fosforihappoja eikä vahvoja emäksiä.
- Arvot ovat viitteellisiä, tarkat arvot riippuvat käyttöolosuhteista.

KERAAMINEN PUNOS

inconel-langalla, saatavana myös pyöreänä

mm	m/rla
5 x 5	100
6 x 6	100
8 x 8	100
10 x 10	50
12 x 12	50
15 x 15	50
20 x 20	25
25 x 25	25
30 x 30	20


KERAAMINEN NARU

inconel-langalla

Ø koko	g/m	m/rla
3	6	200
4	8	150
5	11	100
6	14	100
8	22	100
10	32	100
20	128	50


KERAAMINEN NAUHA

inconel-langalla

mm	g/m	m/rla
3 x 20	24	50
3 x 30	36	50
3 x 50	60	50
3 x 100	120	50
5 x 20	57	25
5 x 30	85	25
5 x 50	115	25

